

# Gjøco Våtrom 05



Gjøco Våtrom 05 to wilgocioodporna farba do ścian i sufitów do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki, pralnie, kuchnie i garaże. Tworzy zmywalną i trwałą powierzchnię, która nie żółknie. Może być stosowana na ścianach pokrytych np. tapetą do malowania, płytami budowlanymi, MDF, włóknem szklanym, tkaniną, tynkiem, murem, betonem i szpachlą piaskową. Może być również stosowana na panelach. Nie powinna być stosowana bezpośrednio w strefie prysznica.



## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE.

Wodorozcieńczalna farba akrylowa dyspersyjna

|                                                  |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                                            | Biały, baza A, B i C                                                                                                                                             |
| Połysk                                           | Matowy 05                                                                                                                                                        |
| Ciężar właściwy                                  | 1,3                                                                                                                                                              |
| Zawartość części stałych(objętościowo w %)       | Ok. 40                                                                                                                                                           |
| Metoda aplikacji                                 | Pędzel, wałek lub natrysk. Natrysk powinien być wykonywany przez profesjonalistów. Zaleca się stosowanie wałka z przedłużką, ponieważ łatwiej jest uniknąć smug. |
| Rozcieńczalnik / środek czyszczący               | Woda                                                                                                                                                             |
| Zalecane zużycie                                 | 8 - 10 m <sup>2</sup> /litr, w zależności od podłoża                                                                                                             |
| Zalecane dane dla natrysku wysokociśnieniowego   | Rozmiar dyszy: 0,43-0,53 mm (0,017-0,021")                                                                                                                       |
| Kąt natrysku                                     | 50°-80°                                                                                                                                                          |
| Ciśnienie farby                                  | Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                       |
| Czas schnięcia                                   | 23 °C, 50 % wilgotności względnej Suchość dotykowa: 1 godzina                                                                                                    |
| Minimalny odstęp czasu przed ponownym malowaniem | 4 godziny                                                                                                                                                        |
| Minimalna temperatura aplikacji                  | + 10°C. Najlepszy rezultat uzyskuje się przy aplikacji w temperaturze pokojowej.                                                                                 |

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być czyste i suche. Umyj powierzchnię przy użyciu Gjøco Interiørvask lub Gjøco Gulv- og panelrens. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Powierzchnie wcześniej malowane farbami olejnymi, płyty MDF oraz twarde, gładkie powierzchnie należy zmatowić papierem ściernym i zagruntować Gjøco Sperregrunn. Zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni w przypadku wątpliwości, czy podłoże można pokryć farbą.

## SPOSÓB UŻYCIA:

Nakładać równomiernie i obficie. Na chłonnych i porowatych podłożach zaleca się trzy warstwy, aby uniknąć smug. Zaleca się użycie wałka z przedłużeniem, aby łatwiej uniknąć smug. Aby uzyskać jednolity efekt, zaleca się malowanie całych długości w tym samym kierunku na całej ścianie.

## KOLORY:

Używaj tego samego numeru partii na tej samej warstwie i tej samej powierzchni, aby uniknąć różnic w połysku i kolorze. W razie potrzeby można wymieszać różne numery partii przed użyciem. Puszki, w których farba jest mieszana na różnych maszynach lub w różnych momentach, mogą powodować różnice w odcieniach. Zwróć uwagę na to, jeśli potrzebujesz więcej farby do tego samego projektu w późniejszym czasie.

## PRZECHOWYWANIE:

Dokładnie zamknij pokrywę podczas przechowywania farby, aby zapobiec wylaniu i wyschnięciu. Farba powinna być transportowana i przechowywana w pozycji pionowej, w suchym miejscu i chroniona przed mrozem.

**Etykiety ekologiczne:** Gjøco Våtrom 05 jest zatwierdzona przez Miljømerking Norge i spełnia wymagania etykiety ekologicznej Nordic Swan. Produkt został przetestowany zgodnie z wymaganiami testowymi BREEAM-NOR. Produkt spełnia wymagania BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Våtrom 05 nie zawiera substancji z listy A20.



**Gospodarowanie odpadami:** Płynnej farby nie należy wylewać do kanalizacji ani do środowiska, ale należy dostarczyć ją do zatwierdzonego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.



**Dodatkowe informacje:** Temperatura aplikacji powinna wynosić co najmniej +10°C. Pomalowane powierzchnie muszą utwardzać się przez minimum 4 tygodnie przed czyszczeniem łagodnym środkiem czyszczącym. Jasne ślady na ciemnych powierzchniach można usuwać za pomocą ściereczki z mikrofibry i czystej wody. Przed użyciem dobrze wymieszać.

**Bezpieczeństwo:** Zobacz oddzielną kartę bezpieczeństwa. Przeczytaj informacje na opakowaniu. Unijna granica dla tego produktu (kat. A/a) wynosi 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera: <1 g/l LZO (lotnych związków organicznych).

Dane kontaktowe:

tel. +48/58 343-10-00

e-mail: [kontakt@gjoco.pl](mailto:kontakt@gjoco.pl)

