

Gjoco Alle Rom to plamoodporna, zmywalna farba akrylowa do użytku wewnętrznego. Nie pozostawia plam po umyciu. Świetnie kryje po położeniu dwóch warstw. Nadaje się do malowania ścian pokrytych min. tapetą, panelami, płytami MDF, włóknem szklanym, tkaniną, tapetą, gipsem, murowanych, betonowych i tynkowanych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Wodorozcieńczalna, dyspersyjna, akrylowa.
Kolor:	Biały bazowy, oraz bazy: A, B i C - mieszanie kolorów w systemie Gjocomix.
Połysk	Mat
Gęstość (kg/l):	ok. 1,3
Lepkość (P):	70 - 90

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk. Wykonanie aplikacji natryskiem wyłącznie przez fachowców.
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda
Dane wytyczne dla natryskarki:	
Ustnik:	43-0.53 mm (0.017-0.021")
Kąt natrysku:	50°-80°
Ciśnienia natrysku	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)
Zużycie:	8-10 m ² /liter
Schnięcie (23 °C, 50 % wilg. wzgl.):	
Suchość kurzowa:	1 godz.
Czas przerwy między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	2 godz. suchość całkowita po 4 tygodniach, zależnie od wilgotności powietrza, temperatury, wentylacji oraz grubości warstwy.
Najniższa temp. przy aplikacji. (°C):	+ 10 Najlepsze wyniki osiąga się przy aplikacji w temperaturze pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste i suche. W razie potrzeby czyścić preparatem Gjoco Hustvätt. Postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Powierzchnie pokryte uprzednio farbą olejną, MDF, twarde i błyszczące należy przeszlifować papierem ściernym i zagruntować preparatem Gjoco Sperregrunn.

Aplikacja

Nakładać równomiernie i obficie. Powierzchnie chłonne i porowate zaleca się pokryć 3 warstwami w celu uniknięcia plam.

Przechowywanie

Niewykorzystaną farbę przechowywać w dobrze zamkniętym opakowaniu, w celu uniknięcia rozlania i wysuszenia farby. Farbę należy transportować, składować i przechowywać w pozycji pionowej, w suchych pomieszczeniach. Chronić od mrozu.

Postępowanie z odpadami

Wylanie płynnej farby do kanalizacji lub w środowisku naturalnym jest niedozwolone. Farbę należy dostarczyć do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.



Gjøco Alle Rom jest zatwierdzona przez Miljømerking Norge i spełnia wymagania ekoznaku Svanen. Produkt został przetestowany zgodnie z wymaganiami testowymi określonymi przez BREEAM-NOR (2016) i spełnia kryteria BREEAM-NOR HEA 02.

Gjøco Alle Rom nie zawiera żadnych substancji znajdujących się na liście A20.

Produkt jest akceptowany zgodnie z kryteriami oceny Byggvarubedømmingen.



POZOSTAŁE INFORMACJE

Najniższa temperatura otoczenia i podłoża podczas aplikacji: +10°C. Powierzchnie malowane należy pozostawić do utwardzenia przez co najmniej 4 tygodnie przed umyciem delikatnym środkiem czyszczącym. Przed użyciem dobrze wymieszać. Przed użyciem należy wymieszać różne numery produkcyjne w celu uniknięcia różnic w połysku i odcieniu. Wymiary opakowań: 0,68 l; 2,7 l; 9,0 l

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz karta charakterystyki. Zapoznać się z informacją na opakowaniu. Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/a): 30 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera: <1 g/l LZO.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY ORAZ USŁUG, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS