

Spärrgrund to wodorozcieńczalna farba gruntująca do zamalowywania oraz izolacji odbarwień pochodzących min. od sadzy, nikotyny oraz innych substancji barwiących. Zapobiega tzw. krwawieniu drewna. Nadaje się do większości powierzchni jak np. panele, płyty konstrukcyjne, powierzchnie z włókna szklanego, tapet, płyt gipsowych, starego tynku, betonu, kafelkach itp. Nie stosować na świeży beton.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Na bazie alkaidu modyfikowanego uretanem.
Kolor	Biały
Połysk:	Matowy jedwab 6-8
Lepkość:	70
Gęstość (kg/l):	1,4
Zawartość masy suchej (%) objętości:	42

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk. Aplikacja natryskowa powinna być wykonana przez fachowca
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda
Zalecane zużycie:	8-12 m ² / litr
Schnięcie (23 ° C, 50% wzgl. Wilg.)	
Suchość kurzowa:	1 godz.
Czas między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	4 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Odmierna pod wpływem zmiany temperatur, wilgotności powietrza, wentylacji oraz grubości warstwy.
Najniższa temperatura przy aplikacji:	+ 5°C. W celu uzyskania najlepszego wyniku, aplikować w temp. pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Powierzchnia musi być czysta i sucha. Gładkie/błyszczące powierzchnie należy zmatowić drobnym papierem ściernym. Surowe powierzchnie murowe, pokrywane wapnem i obficie kredowane należy oskrobać, oszczotkować i zagruntować preparatem Gjoco Murseis lub Mineralprimer. Stare panele należy umyć preparatem Gjoco Hustvätt lub Gjoco Krafttvätt i przemyć czystą wodą przed zastosowaniem produktu Sperregrunn.

Sposób użycia

Do gruntowania, zaaplikować jedną warstwę Sperregrunn. Aby zapobiec przebijaniu słoików i odbarwionych powierzchni należy nałożyć 2 obfite warstwy. Na szczególnie twardych powierzchniach (np. nowe panele sosnowe, stare/odbarwione panele) może być konieczne położenie więcej niż 2 warstwy - wykonać malowanie próbne. Przebijanie słoików jest zjawiskiem naturalnym i z czasem zawsze następuje.

Pozostałe informacje

Gjølco Spärrgrund jest produktem gotowym do użytku. Nie rozcieńczać! Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed mrozem. Przed użyciem dobrze wymieszać.

Gjølco Sperregrunn został zatwierdzony przez Miljømerking Norge i spełnia wymagania ekologicznego **certyfikatu Svanen**.

**Bezpieczeństwo**

Patrz: oddzielna karta charakterystyki.

Wartość graniczna w UE dla produktu (kat A/i.): 30 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera: <20 g / l LOZ.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Farbę można uznać za półfabrykat. Wyniki aplikacji są uzależnione od obróbki powierzchniowej, temperatury, programu, rodzaju podłoża itp. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjølco AS