

GJÖCO MURFÄRG | FARBA DO MURÓW

Murfärg to matowa, odporna na warunki atmosferyczne farba akrylowa przeznaczona do powierzchni mineralnych. Farba jest paroprzepuszczalna, zawiera środek przeciwgrzybiczy chroniący powłokę i cechuje się wysoką odpornością na warunki pogodowe. Może być stosowana na niezabezpieczone lub wcześniej malowane powierzchnie, takie jak mur, beton i eternit. Nie nadaje się do Supereternitu. Przy aplikacji na beton i cement należy kontrolować poziom wilgotności oraz warstwę cementową. Farba jest również odpowiednia do wilgotnych powierzchni wewnętrznych, np. w piwnicach, garażach itp.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Wodorozcieńczalna farba styrenowo-akrylowa
Kolor:	Możliwość barwienia
Połysk:	matowy
Zużycie:	6-9 m ² /litr zależnie od podłoża
Temperatura zapłonu °C:	-
Ciężar własny kg/l:	ok. 1,45
Masa sucha (% objętości):	ok. 41

TECHNIKA APLIKACJI:

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda , narzędzia myć wodą z mydłem
Dane wytyczne dla natryskarki:	
Ustnik:	0.021"
Kąt natrysku:	65°-80°
Ciśnienie farby:	150-180 kg/cm ² ,15-18MPa
Zalecana grubość warstwy mokrej:	90-110 mikrometrów
Zalecana grubość warstwy suchej:	ok. 40-50 mikrometrów
Czas schnięcia (23 °C, 50% R.H.):	
Suchość kurzowa:	ok. 30min. Niska temperatura wydłuża czas schnięcia
Minimalne przerwy między aplikacjami:	2 godz., zależnie od temperatury i wilgotności powietrza.
Najniższa temp. przy aplikacji:	+5°C dla temperatury powietrza, powierzchni oraz farby.
	Nie malować jeśli istnieje ryzyko wystąpienia rosy/deszczu.

SPÓSÓB UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być czysta i sucha.

Należy ją oczyścić za pomocą Gjoco Hustvätt lub Gjoco Krafttvätt, aby usunąć tłuszcz, brud i zanieczyszczenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

Stara, łuszcząca się farba, luźny tynk i kurz muszą zostać usunięte poprzez szcietkowanie lub skrobanie.

Ważne jest, aby podłoże było stabilne, aby zapewnić dobrą przyczepność.

Chłonne, porowate lub silnie zwapnione powierzchnie należy zagruntować Gjoco Murseis lub Mineralprimer.

Nowe tynki powinny schnąć co najmniej 4 tygodnie przed malowaniem.

Wszystkie wady konstrukcyjne muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem prac malarskich.

Powierzchnie zaatakowane przez algi i pleśń należy poddać obróbce środkiem Gjoco Algrent.

Aplikacja

Farba jest gotowa do użytku i nie powinna być rozcieńczana. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskarką. Nie nakładać grubszych warstw niż to konieczne do dobrego pokrycia podłoża.

Informacje ogólne

Chronić przed mrozem. Przed użyciem dobrze wymieszać. Wymieszać zawartość puszek o różnych numerach produkcyjnych w celu uniknięcia różnic w kolorach.

Utylizacja odpadów

Płynna farba nie może być wylewana do kanalizacji ani do środowiska naturalnego. Należy ją oddać do zatwierdzonego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Puste, czyste i suche plastikowe opakowanie bez uchwytu można przekazać jako odpad plastikowy.

Dodatkowe informacje

Różne numery produkcyjne powinny być wymieszane przed użyciem, aby uniknąć różnic w potysku i kolorze.

Podłoże musi być stabilne, czyste i suche przed aplikacją farby.

Nie stosować na powierzchniach pokrytych szronem.

Produkt nie powinien być rozcieńczany ani mieszany z innymi olejami lub produktami malarskimi.

Bazy można barwić za pomocą GjööcoMix.

Minimalna temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji to +5°C.

Szczegółowe informacje można znaleźć w kartach charakterystyki i produktowych.

Dostępne pojemności

Farba dostępna jest w opakowaniach 2,7 oraz 9 litrów.

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z oddzielną kartą charakterystyki.

Przeczytaj informacje na opakowaniu.

Limit UE dla tej kategorii produktu (A/c): 40 g/l (2010).

Zawartość VOC: <40 g/l.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY ORAZ USŁUG, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjööco AB