

Emaljelakk to błyszcząca i trwała farba kryjąca, przeznaczona do stosowania na zagruntowanych powierzchniach metalowych, drewnianych oraz z twardego plastiku.

Może być używana do malowania sprzętu rolniczego, konstrukcji stalowych, maszyn, słupków bramowych, ogrodzeń, kutych bram, rowerów, mebli ogrodowych, mebli wewnętrznych, elementów dekoracyjnych, lamp, doniczek, świeczników, masztów flagowych i wielu innych.

Nadaje się również do malowania drewnianych elementów łodzi powyżej linii wodnej.

DANE FIZYCZNE

Typ:	Farba na bazie oleju alkidowego
Kolor:	Możliwość barwienia
Połysk:	Wysoki
Punkt zapłonu:	39°C
Gęstość (kg/l):	1,1
Substancja stała (obj. %):	około 54

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek lub natrysk.
Rozcieńczanie / środek myjący:	Benzyna
Grubość warstwy, mokrej:	90 mikrometer
Grubość warstwy, suchej:	40 mikrometer
Zalecane zużycie:	10 - 12 m ² /litr, zależnie od podłoża
Dane dla aplikacji natryskiem:	
Dysza:	0015-0021 "
Kąt rozpylania:	65-80°
Ciśnienie farby:	150 kg /cm ²
Czas schnięcia (23 °C, 50% R.H.):	
Suchość pyłowa:	Około 5 godz.
Minimalny czas do kolejnego malowania:	24 godz.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być wolna od tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń. Należy ją oczyścić za pomocą Gjoco Krafttvätt lub Gjoco Hustvätt, zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Wszystkie stare, luźne warstwy farby oraz rdza muszą zostać usunięte. Elementy żelazne i stalowe należy zagruntować Gjoco Antirustprimer. Aluminium, cynk, piaskowane lub ocynkowane powierzchnie stalowe powinny być pokryte Gjoco Metallgrunning

Aplikacja

Dobrze wymieszaj farbę przed użyciem. Użyj mechanicznego mieszadła. Rozcieńczanie nie jest zalecane. Jeśli konieczne to użyj benzyny lakierniczej. Nakładać 2-3 warstwy farby.

Inne informacje

Produkt musi być przechowywany zgodnie z przepisami krajowymi. Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte i przechowywane w suchym pomieszczeniu i w stałej temperaturze.

Bezpieczeństwo

Patrz osobna karta charakterystyki. Wartość dopuszczalna LZO (kat. A / i): 500 g / l (2010). Produkt zawiera <450 g / l LZO.

Informacje w tym arkuszu oparte są na testach laboratoryjnych i doświadczeniu praktycznym. Ponieważ odnośne produkty są często używane poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i usług, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez powiadomienia. Kolor można uznać za półprodukt, a wynik zależy od obróbki powierzchni, temperatury, aplikacji, rodzaju podłoża itp. Ta karta danych zastępuje poprzednie wydania i automatycznie przestaje obowiązywać pięć lat po dacie publikacji. Wydane przez Gjoco AS