

GJØCO ANTIRUSTPRIMER | PRIMER ANTYKOROZYJNY



Gjøco Antirustprimer to alkidowy podkład antykorozyjny na bazie fosforanu cynku, przeznaczony do stosowania na powierzchniach żelaznych i stalowych. Gjøco Antirustprimer zapobiega i hamuje powstawanie rdzy. Może być używany do malowania rowerów, ogrodzeń, słupków bramowych, narzędzi, maszyn, konstrukcji stalowych i innych powierzchni metalowych. Można go pokrywać Gjøco Emaljelakk lub innymi odpowiednimi farbami

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Podkład fosforanowo-cynkowy na bazie oleju alkidowego
Kolor:	Czarny i szary
Połysk:	Mat
Temperatura zapłonu:	39 °C
Gęstość (kg/l):	ok. 1,3
Zawartość masy suchej (% objętości):	ok. 51

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, rolka lub natrysk. Zaleca się zlecenie aplikacji natryskiem fachowcom
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Nafta
Grubość warstwy mokrej:	90 mikrometrów
Grubość warstwy suchej:	40 mikrometrów
Zalecane zużycie:	9m ² /litr
Dane wytyczne dla natryskarki	
Kolor:	
Ustnik:	0.021", 0,53 mm
Kąt natrysku:	65-80°
Ciśnienie farby:	150 kg/cm ²
Schnięcie (23 °C, 50% względnej wilgotności)	
Suchość kurzowa:	2 godz.
Najkrótsza przerwa między aplikacjami:	4 godz. Pełna przyczepność po 4 tygodniach twardnienia. Odmienna pod wpływem zmiany temperatur, wilgotności powietrza, wentylacji oraz grubości warstwy. Minimalna temperatura aplikacji: 0°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże musi być suche i wolne od tłuszczu, oleju, rdzy oraz luźnej starej farby. Tłuszcz, olej i inne zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą Gjøco Kraftvask i natrysku wysokociśnieniowego. Powierzchnię należy dokładnie spłukać czystą wodą. Usunąć jak najwięcej rdzy przed dalszą obróbką. Podłoże musi być dobrze wysuszone przed kolejnymi etapami malowania.

GJØCO ANTIRUSTPRIMER |

PRIMER ANTYKOROZYJNY

Aplikacja:

Przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać. Rozcieńczanie nie jest zalecane, ale jeśli jest konieczne, należy użyć benzyny lakowej (White Spirit). Nakładać wyłącznie na czyste i suche podłoże, gdy temperatura stali, powietrza i farby przekracza 0°C. Temperatura stali musi być co najmniej 3°C powyżej punktu rosy podczas aplikacji. Sprzęt natryskowy należy czyścić benzyną lakową (White Spirit). Gjøco Antirustprimer można pokrywać Gjøco Emaljelakk lub innymi odpowiednimi farbami nawierzchniowymi.

Przechowywanie

Należy szczelnie zamknąć pokrywę podczas przechowywania farby, aby zapobiec jej wysychaniu i rozlaniu. Farba powinna być transportowana i przechowywana w pozycji pionowej, w suchym miejscu, wolnym od mrozu.

Utylizacja odpadów

Płynna farba i woda używana do mycia narzędzi nie mogą być wylewane do kanalizacji ani do środowiska naturalnego. Należy je oddać do zatwierdzonego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych

Dodatkowe informacje

Malowane powierzchnie muszą utwardzać się przez co najmniej 4 tygodnie przed czyszczeniem łagodnym środkiem czyszczącym.

Jasne ślady na ciemnych powierzchniach można usunąć mikrofibrą i czystą wodą.

Przed użyciem dobrze wymieszać farbę.

Dostępne pojemności

Farba dostępna jest w opakowaniach 0,75 L, 3 L oraz 10 L.

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z oddzielną kartą charakterystyki.

Przeczytaj informacje na opakowaniu.

Limit UE dla tej kategorii produktu (A/i): 500 g/l (2010).

Zawartość VOC: <400 g/l

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS