

Gjøco Interiørbeis to wodorozcieńczalna lazura olejowa do stosowania wewnętrznego na surowym drewnie sosnowym i jodłowym. Nadaje się do stosowania na panelach drewnianych, listwach, ramach, meblach, drzwiach, podłogach i sufitach. Nadaje drewnu przezroczysty matowy wygląd. Można mieszać w różnych kolorach lazur. Nie nadaje się do powierzchni twardych, uniemożliwiających przenikanie lazury, np. dębowych oraz parkietów.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Wodorozcieńczalna lazura olejowa modyfikowana alkidami.
Kolor:	Przezroczysty bazowy oraz baza C - mieszany w różne kolory.
Połysk:	Mat
Gęstość (kg/l):	ok. 1,0
Lepkość (P):	ok. 30 sek. DIN 4

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel (pełny/owalny przeznaczony do gruntowania/lazury). Nie rozcieńczać / Woda
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	rozcieńczać / Woda
Zużycie:	14 - 17 m ² /litr
Schnięcie (23 °C, 50 % R.H.):	2 godz.
Suchość kurzowa:	Przerwy między kolejnymi aplikacjami, co najmniej: 24 godziny. Suchość całkowita po 4 tygodniach, zależnie od wilgotności powietrza, temperatury, wentylacji oraz grubości warstwy.
Najniższa temp. przy aplikacji. (°C):	+ 10. Najlepsze wyniki osiąga się przy aplikacji w temperaturze pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni;

Podłoże powinno być czyste, suche i stabilne. Do czyszczenia podłóg i paneli zaleca się użycie Gjøco Gulvrens. Po wyschnięciu drewna należy usunąć ewentualne podniesione włókna poprzez delikatne szlifowanie papierem ściernym. Powstały pył należy dokładnie usunąć szczotką lub ściereczką z mikrofibry. Jeśli powierzchnia była wcześniej malowana, należy ją zeszlifować do surowego drewna. W przypadku wątpliwości co do wcześniejszego wykończenia drewna, warto wykonać próbne nałożenie bejcy na mało widocznym fragmencie. Zaleca się również próbne nałożenie na stare panele lub drewno.

Sposób użycia:

Gjæco Interiørbeis należy nakładać cienkimi warstwami. Jeśli zależy Ci na transparentnym i mniej kryjącym efekcie, nadmiar bejcy można usunąć gąbką lub niestrzępiącą się ściereczką. Nakładanie więcej niż jednej warstwy sprawi, że kolor będzie bardziej kryjący, a czas schnięcia między warstwami znacznie się wydłuży. Zaleca się wykonanie próbnego nałożenia, aby upewnić się, że kolor i efekt są zgodne z oczekiwaniami. Na powierzchniach narażonych na intensywne użytkowanie (np. podłogi, stoły, meble) zaleca się zastosowanie lakieru lub oleju jako warstwy wykończeniowej. Przed lakierowaniem należy odczekać minimum 24 godziny. Bejcę należy nakładać na 1-2 deski panelowe jednocześnie na całej długości, aby uniknąć widocznych połączeń i plam. Aby uzyskać równomierną i naturalną powierzchnię, nadmiar bejcy można natychmiast usunąć wzdłuż włókien drewna za pomocą niestrzępiącej się ściereczki lub gąbki. Podczas większych prac zaleca się regularne czyszczenie pędzla w wodzie, aby zapobiec wysychaniu bejcy i powstawaniu grudek.

Kolor:

Aby uniknąć różnic w połysku i odcieniu, należy używać tej samej partii produktu na jednej warstwie i powierzchni. Bejca mieszana na różnych maszynach mieszających lub w różnym czasie może powodować różnice w odcieniach. Warto o tym pamiętać, jeśli konieczne będzie dokupienie dodatkowej ilości produktu do tego samego projektu.

Przechowywanie:

Po użyciu należy dokładnie zamknąć opakowanie, aby zapobiec rozlaniu i wyschnięciu. Produkt należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej, w suchym i wolnym od mrozu miejscu.



Gjæco Interiørbeis jest zatwierdzony przez **Miljømerking Norge** i spełnia wymagania ekologicznego oznaczenia **Svanen**

**Utylizacja odpadów:**

Płynna farba i woda użyta do mycia nie mogą być wylewane do kanalizacji ani do środowiska naturalnego – należy je przekazać do zatwierdzonego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. Puste, czyste i suche plastikowe opakowania bez uchwytu mogą być oddane jako odpady plastikowe.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem dobrze wymieszać. Używać pędzli wysokiej jakości, przeznaczonych do produktów wodnych. Aby uniknąć pęknięć na połączeniach paneli spowodowanych zmianami wilgotności powietrza, zaleca się bejcowanie paneli przed ich montażem.

Alternatywnie, można bejcować pod koniec zimy, gdy wilgotność powietrza jest najniższa.

Pojemność opakowań:

0,68 litra 2,7 litra

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz karta charakterystyki. Zapoznać się z informacją na opakowaniu. Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/a): 130 g/l (2010). Niniejszy produkt zawiera: <40 g/l LOZ.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY ORAZ USŁUG, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjæco AS