

Gjoco Klarlakk vanntynnbear to szybko schnący i trwały wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy z filtrem świetlnym. Przeznaczony do stosowania wewnątrz na parkietach, podłogach drewnianych, schodach i balustradach.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Typ:	Zmodyfikowany lakier poliuretanowy.
Kolor:	Transparentny.
Połysk:	Super mat 4–6, jedwabny mat 15–20, półpołysk 40–50, połysk 80–90
Ciężar właściwy (kg/l):	1,05
Zawartość masy suchej %:	35
LZO:	Wartość graniczna UE dla tego produktu (kategoria A / e): 130 g / l. Produkt zawiera 60 g / l LZO

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel lub wałek.
Rozcieńczanie / mycie narzędzi:	Woda. Lakier nie powinien być rozcieńczany.
Grubość warstwy mokrej:	100-150 mikrometrów.
Grubość warstwy, suchej:	43-65 mikrometrów.
Zalecane zużycie:	10-15 m ² / litr, zależnie od podłoża.
Schnięcie (23 ° C, 50% wilg. wzgl.):	
Suchość pyłowa:	1 godz.
Minimalny interwał malowania:	4 godz. Pełna przyczepność jest osiągana po 4 tygodnia utwardzania. Zależnie od temperatury, wilgotności, wentylacji i grubości powłoki.
Minimalna temp. aplikacji (°C):	+ 5° C. Najlepsze rezultaty otrzymuje się w temperaturze pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże należy najpierw umyć Gjoco Husvask w celu usunięcia tłuszczu, resztek mydła i wosku. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Wcześniej pomalowane powierzchnie i parkiet fabrycznie lakierowany zmatowić szlifując papierem ściernym 150-180. Zastosowanie szlifierki zapewnia gładkie i dokładne szlifowanie. Odessać pył i wytrzeć wilgotną szmatką. Na wcześniej pomalowanych / oleistych powierzchniach należy sprawdzić przyczepność przed aplikacją.

Instrukcja stosowania

Dobrze wymieszaj przed i podczas użycia. Lakier nakłada się szybko i równomiernie w kierunku wzdłużnym drewna. Na nową stolarkę nakłada się co najmniej 3 warstwy. Na wcześniej pomalowane powierzchnie zaleca się minimum 2 warstwy. Po każdej aplikacji „stojące” włókna zeszlifować drobnym papierem ściernym. Pył ścierny należy ostrożnie usunąć. Zaleca się delikatne polerowanie między każdą warstwą, aby zapewnić dobrą przyczepność.

KLARLAKK VANNTYNNBAR

Przechowywanie

Dobrze zamknij pokrywkę podczas przechowywania lakieru, aby zapobiec rozlaniu i wysuszeniu. Podczas przechowywania i transportu pojemnik powinien być zabezpieczony przed mrozem i ustawiony pionowo.

Gospodarka odpadami

Farby w płynie nie wolno opróżniać do kanalizacji lub cieków wodnych. Musi być dostarczony do zatwierdzonej lokalnej stacji ochrony środowiska.



POZOSTAŁE INFORMACJE

Różne numery produkcyjne należy mieszać przed użyciem, aby uniknąć różnic w połysku. Unikaj wystawiania farby na duże obciążenia (wyciek wody, duży nacisk itp.) w pierwszym tygodniu po malowaniu. Poczekać co najmniej 3-4 dni, aby umieścić ciężkie meble i tym podobne na pomalowanej powierzchni i 1 tydzień na układania na dywanie. Rozlaną wodę itp. natychmiast wysuszyć. Wodorozcieńczalne lakiery nadają szarawo-biały odcień i dlatego najlepiej nadają się do jasnego drewna. Wielkość opakowania: 0,75 i 3 litry

BEZPIECZEŃSTWO

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przeczytaj kartę charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjølco AS